



SILIFIX

Fissativo minerale al sol di silice e silicato di potassio

Legante a base di sol di silice e silicato liquido di potassio, utilizzato per la diluizione delle pitture ai silicati Siligrund - Calchèra San Giorgio e Silifarbe - Calchèra San Giorgio. Per fissare e consolidare intonaci e fondi minerali sfarinanti e come mano di fondo per intonaci molto assorbenti. Permeabile al vapore acqueo, resenta elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici alla luce ed alla radiazione dei raggi UV.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silifix - Calchèra San Giorgio viene impiegato come diluizione nei prodotti ai silicati Silifarbe - Calchèra San Giorgio, Siligrund - Calchèra San Giorgio ed anche come consolidante, isolante su fondi fortemente assorbenti o sfarinanti. È ideale su supporti quali intonaci a calce, nuovi o vecchi, e fondi minerali in genere. Può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto per l'applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali ecc.) mediante idonee misure protettive.

APPLICAZIONE

Come mano preliminare di fissaggio:

Silifix - Calchèra San Giorgio senza diluizione per uniformare sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti.

Come diluizione per Silifarbe – Calchèra San Giorgio:

In base all'assorbimento del fondo, diluire fino a un max. del 10%.

Come diluizione per Siligrund – Calchèra San Giorgio:

In base all'assorbimento del fondo, diluire fino a un max. del 10%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Non applicare con temperature inferiori a +5° C. Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.

CONSUMO

Come mano preliminare di fissaggio: 0,1-0,2 lt/m² in base all'assorbimento del fondo

Come diluizione per Silifarbe e Siligrund – Calchèra San Giorgio: 0,03 lt/m²

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Lattiginoso tendente all'azzurro; incolore quando asciutto
Peso specifico	ca. 1,03 g/cm ³
pH	ca. 11
Non infiammabile	

CONFEZIONE

Tanica da 5 lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, ben arato e protetto dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. Proteggere da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto.

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.