



## SILIFIX

### *Fissativo minerale al sol di silice e silicato di potassio*

Legante a base di sol di silice e silicato liquido di potassio, utilizzato per la diluizione delle pitture ai silicati Siligrund - Calchèra San Giorgio e Silifarbe - Calchèra San Giorgio. Per fissare e consolidare intonaci e fondi minerali sfarinanti e come mano di fondo per intonaci molto assorbenti. Permeabile al vapore acqueo, resenta elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici alla luce ed alla radiazione dei raggi UV.

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Silifix - Calchèra San Giorgio viene impiegato come diluizione nei prodotti ai silicati Silifarbe - Calchèra San Giorgio, Siligrund - Calchèra San Giorgio ed anche come consolidante, isolante su fondi fortemente assorbenti o sfarinanti. È ideale su supporti quali intonaci a calce, nuovi o vecchi, e fondi minerali in genere. Può essere utilizzato sia all'esterno che all'interno.

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto per l'applicazione del prodotto deve essere asciutto e pulito. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali ecc.) mediante idonee misure protettive.

#### **APPLICAZIONE**

Come mano preliminare di fissaggio:

Silifix - Calchèra San Giorgio senza diluizione per uniformare sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti.

Come diluizione per Silifarbe – Calchèra San Giorgio:

In base all'assorbimento del fondo, diluire fino a un max. del 10%.

Come diluizione per Siligrund – Calchèra San Giorgio:

In base all'assorbimento del fondo, diluire fino a un max. del 10%.

Prima di procedere alle successive lavorazioni attendere almeno 12 ore dall'applicazione del prodotto.

#### **TEMPERATURA DI APPLICAZIONE**

Non applicare con temperature inferiori a +5° C. Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.

#### **CONSUMO**

Come mano preliminare di fissaggio: 0,1-0,2 lt/m<sup>2</sup> in base all'assorbimento del fondo

Come diluizione per Silifarbe e Siligrund – Calchèra San Giorgio: 0,03 lt/m<sup>2</sup>

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Lattiginoso tendente all'azzurro; incolore quando asciutto
Peso specifico	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
pH	ca. 11
Non infiammabile	

### CONFEZIONE

Tanica da 5 lt

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, ben arato e protetto dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. Proteggere da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto.

### AVVERTENZE

*Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.*