

SILIDEKOR

Pittura per velature a base di sol di silice

Pittura per velatura pronta all'uso, opaca, minerale, a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1 e DIN EN 1062-1, diluibile con Silidekor *fixativo* - Calchèra San Giorgio, utilizzata per l'esecuzione di velature trasparenti. Grazie all'utilizzo di puri pigmenti inorganici la pittura risulta particolarmente brillante, assolutamente resistente alla luce e stabile agli agenti atmosferici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silidekor - Calchèra San Giorgio è ideale per l'esecuzione di velature sia per interni che per esterni, secondo l'effetto estetico desiderato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, solido, non spolverante, privo di sostanze grasse, pulito e assorbente. Asportare polvere, integgiature e parti in fase di distacco o ammalorate.

Per un fondo ideale di velatura assorbente e omogeneo si consiglia di trattare preventivamente il fondo con Silidekor *fixativo* - Calchèra San Giorgio.

APPLICAZIONE

A seconda dell'effetto desiderato utilizzare tal quale o diluire con Silidekor *fixativo* - Calchèra San Giorgio. Il materiale si può preparare con varie percentuali di diluizione (da 1:5 a 1:20). Prima e durante il lavoro mescolare bene la velatura preparata. Non devono essere aggiunti altri materiali o acqua. Applicare la velatura con pennello a passate incrociate. Attendere circa 12 ore tra ogni mano di velatura.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

La temperatura dell'aria e del fondo e del supporto non deve essere inferiore a +5°C o maggiore di 30°C. Applicare esclusivamente su fondo asciutto, all'esterno lavorare soltanto con tempo secco. Non applicare direttamente al sole o su fondi surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici dopo l'applicazione dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO

Consumo variabile in rapporto alla diluizione e al numero di mani di velature: ca. 50-100 ml/m²

Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura, in base all'effetto desiderato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Bianco / colori da cartella
Peso specifico	ca. 1,2 – 1,3 g/cm ³
Resistenza alla diffusione del vapore	Sd: ≤ 0,01 m
Resistenza alla luce del pigmento	A1 (Codice Fb)
A normativa DIN 18363 2.4.1 e DIN EN 1062-1	



CONFEZIONE

Secchi da 5 e 15 lt

STOCCAGGIO

Circa 12 mesi nelle confezioni originali chiuse e in locali freschi, asciutti e al riparo dal gelo. Chiudere accuratamente le confezioni aperte. Proteggere da fonti di calore e dall'irraggiamento diretto.

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale. Proteggere le superfici da non trattare. Non modificare il prodotto. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. A ragione dell'impiego di materie prime pure e naturali non è possibile garantire una uniformità di colore tra diverse forniture di materiale. I dati e le indicazioni riportati si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze tecnico-applicative in nostro possesso. Si consiglia di effettuare delle prove pratiche in cantiere. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La società si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.